



104

Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю

Сфера застосування:

Розчин призначений для приkleювання всіх видів настінної та підлогової керамічної плитки (глазурована плитка, теракота, клінкер, керамограніт), у тому числі широкоформатних, як на жорсткі, так і на деформовані основи.
Підходить для зовнішнього та внутрішнього використання
Продукт також можна використовувати для кріплення плитки з натурального каменю (крім мармуру) після перевірки її на зміну кольору.
Призначений для балконів і терас, для вологих приміщень (ванних кімнат, кухонь, пралень), для цементних і ангідритних стяжок з підгрівом підлоги. Продукт можна використовувати для кріплення плитки до шару армування в системах теплоізоляції.

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Для плитки 120 на 120 см
- Підходить для теплої підлоги
- Універсальний
- Тривалий відкритий час
- Клас C2TE

Способ застосування:**Технічні характеристики:**

Штрих-код	4820117591217
Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Колір	сірий
Фракція	0 - 0,5 мм
Витрата	1,3 кг/м ² /мм
Час висихання (при 20°C)	24-48 годин
Термін придатності	макс. 3 год
Товщина шару	1 - 15 мм
вміст розчинного хрому VI	≤ 0,0002 %
Необхідна кількість води	≈ 7 л/мішок
Час можливого технолігічного пересування	через 48 годин
Група плиткового клею	C2 TE
Міцність зчеплення розчину з основою (Бетон)	≥ 1 МПа
Здатність піддаватися корекції	20 хвилин
Термін придатності розчинової суміші	30 хвилин

Склад:

- Портландцемент
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки



KREISEL®

104

Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю

Основа:

Нестійкі покриття необхідно видалити. Термін висихання гіпсовых і цементних стяжок не менше 4 тижнів, гіпсовых і ангідритових стяжок - не менше 2 тижнів. Ангідритові стяжки необхідно відшліфувати і очистити від пилу. Бетонні основи повинні витримати 6 місяців. Нерівності основи стін необхідно вирівняти вирівнювальним розчином KREISEL 500. Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна або KREISEL 501. Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна. Нерівності цементної та бетонної підлоги необхідно вирівняти самовірівнювальною сумішшю KREISEL 402. Вирівнювальна суміш для підлоги або KREISEL 412. Вирівнювальна суміш для цементна.

Підготовка основи:

Бетон, залізобетон: Грунтуюти продуктом 310 Бетон'грунт з кварцовим піском
Гіпсова штукатурка, вапняно-гіпсова штукатурка, цементна штукатурка та вапняно-цементна штукатурка, вапняна штукатурка: грунтуюти KREISEL 301. Грунтовка глибокого проникнення зовні або KREISEL 300. Грунтовка інтер'єрна всередені приміщень
Цементна стяжка: грунтуюти KREISEL 301. Грунтовка глибокого проникнення зовні або KREISEL 300. Грунтовка інтер'єрна всередені приміщень
Ангідритова стяжка: KREISEL 301. Грунтовка глибокого проникнення
Гіпсокартон: KREISEL 301. Грунтовка глибокого проникнення
Елементи з газобетону: грунтуюти KREISEL 301. Грунтовка глибокого проникнення зовні або KREISEL 300. Грунтовка інтер'єрна всередені приміщень
Силікатна цегла: KREISEL 301. Грунтовка глибокого проникнення
Стара керамічна плитка: Грунтуюти продуктом 310 Бетон'грунт з кварцовим піском

Підготовка:

Суху суміш поступово всипати в ємність з відповідною кількістю чистої холодної води, перемішуючи вручну або механічно за допомогою повільно обертової мішалки, до отримання однорідної маси без грудочок. Дайте дозріти протягом 5 хвилин і знову ретельно перемішайте. Консистенція повинна бути такою, щоб матеріал не зісковзував при нанесенні на похилий сталевий шпатель.
У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

Способ застосування:

Розчин наноситься на основу зубчастим шпателем.
Приготовану суміш наносять на сталевий шпатель і тонко наносять на основу рівною стороною шпателя, міцно притискаючи. Потім нанести товстий шар суміші і зачистити зубчастим краєм кельми під кутом 45-60 відносно поверхні основи. Розмір площин з нанесеним на неї клеєвим шаром повинен бути адаптований до можливості укладання плитки, щоб не було перевищено час відкритого висихання клейової суміші. Це можна перевірити, доторкнувшись до суміші пальцем, коли вона більше не прилипає, час висихання у відкритому стані минув, і суміш потрібно видалити з основи та нанести заново. Плитку необхідно приклеювати, прикладаючи її якомога ближче до попередньої і переміщаючи до утворення потрібного шва відповідної ширини. Не змочуйте плитку перед приклеюванням! Плитку притискати і, при необхідності, підбивати гумовим молотком, щоб клейова суміш контактувала мінімум з 70% площин її поверхні. Плитку розміром більше 30x30 см, всю плитку, що укладається на вулиці та в постійно вологих місцях, а також на підлогах, що інтенсивно використовуються, слід клеїти таким чином, щоб суміш прилипала до всієї поверхні плитки. Для виконання цих умов клей також слід наносити на всю поверхню тильної сторони плитки тонким шаром однакової товщини, що покриває всі профілі. Ширина швів слід вибирати в залежності від розміру плитки. Для внутрішнього облицювання передбачається: не менше 2 мм - для плитки довжиною до 10 см, 2-6 мм - для плитки 10-25 см, 4-8 мм - для плитки 25-30 см. До того, як розчин затвердіє, видаліть залишки розчину зі швів і промийте плитку водою. Для зовнішнього облицювання наведені значення повинні бути збільшені на 50-80%, залежно від кольору плитки та кількості сонячного світла. Фасади, навантажені атмосферними опадами, повинні бути захищені від дощу до моменту просочення.

Умови обробки:

Наносити за температури повітря та навколошнього середовища від +5 °C до +25 °C. Основа повинна бути рівною, несучою, стійкою, очищеною від забруднень і, при необхідності, загрунтованою матеріалами KREISEL 301. Грунтовка глибокого проникнення. Слабковираючі основи - KREISEL 301. Грунтовка глибокого проникнення.



KREISEL®

104

Високоеластичний клей для керамогранітної плитки та натурального каменю

До уваги виконавців: Уникайте контакту зі шкірою та очима. Деталі можна знайти в паспорті безпеки.

Зберігання: Термін зберігання 12 місяців, при дотриманні правил зберігання

Загальна інформація: Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.