



Wandfarbe M1a

Интерьерная дисперсионная краска

- белая
- матовая
- экономичная
- устойчивая к истиранию
- высокая укрывистость

Область применения

Краска для внутренних работ на стенах и потолке. Образует суконно-матовое покрытие, которое допускает легкую влажную обработку и ремонтное перекрашивание. Предназначена для окрашивания штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых поверхностей, лакокрасочных покрытий, также ДВП, ДСП, обоев.

Состав

Акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, вспомогательные добавки. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директиве ЕС, составляет 30 г/л (2010); данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС.

Растворитель

Вода.

Основание

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и пригодной для обработки. Остатки старых побелок, выполненных на клеевой основе или клеевых лакокрасочных покрытий тщательно удалить. Неровности и трещины выровнять финишной шпатлевкой MGF Acryl-Sprachtel. Поверхность обработать грунтовкой торговой марки MGF. Пораженные грибками места очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептическим грунтом düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

Выполнение работ

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить щеткой, валиком или распылителем (включая безвоздушный метод - "airless") в 2 слоя.

1 слой - краску разбавить не более 10% воды.

2 слой - краску не разбавлять. Время высыхания каждого слоя – 1-2 часа при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться (при уменьшении температуры время увеличится).

При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,45-0,79 мм и давление 160-180 бар. При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2 мм.

При использовании аппаратов TM Wagner рекомендуем на незначительных площадях использовать модель Wagner Flexio W585. Рабочий уровень мощности (AIR CONTROL) 7-8, диаметр сопла 2,5 мм. Краску развести водой на 3%. При значительных площадях нанесения рациональнее использовать аппарат Wagner ProjectPro 117, рекомендуемое сопло 517 при рабочем давлении 200 бар. Краску в этом случае можно не разбавлять.

Расход – 150-180 г/м². Точный расход определяется путем пробного окрашивания на объекте. Для увеличения устойчивости поверхности к повреждениям микроорганизмами добавить в краску антиплесневую добавку düfa Schimmelstopp и тщательно перемешать. Нанесение выполнять при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.

Колеровка

Возможна красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230.

Фасовка

1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг

Меры безопасности и утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на грунт. Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.

Хранение

В плотно закрытой таре, в складских помещениях при температуре от +5°C до +30°C. Дату и партию изготовления смотри на упаковке. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 36 месяцев.

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"

Украина, г. Днепро

ул. Курсантская, 7Б

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

1.08.2017